




POZYCJA BF

AS-150 Typ I

KORYTKA O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 150mm



POZYCJA BF

KORYTKA O SZEROKOŚCI WEWNĘTRZNEJ 150mm

BF.I.	Nr elementu	Korytka AS-150 Typ I	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Długość [mm]	Przek. pop. [cm ²]	Pow. ₂ Włot. [cm ² /mb]	Masa [kg]	Rusztzy żeliwne
BF.I.1.	1.07.1	bez spadku	393	415	1000	386	725	295	
BF.I.2.	1.1	bez spadku	393	355	1000	294	725	259	
BF.I.3.	0.1.07.1	górný element studzienki	393	415	1000	386/882*	725	265	kl.C 250 – 12.0 kg
BF.I.4.	0.1.1	górný element studzienki	393	355	1000	294/882*	725	229	kl.D 400 – 14.1 kg
BF.I.5.		dekiel z odpływem nr 1.07.1	393	415				15	kl.E 600 – 15.3 kg
BF.I.6.		dekiel z odpływem nr 1.1	393	355				12	kl.F 900 – 18.9 kg
BF.I.7.		dekiel ślepy nr 1.07.1	393	415				17	
BF.I.8.		dekiel ślepy nr 1.1	393	355				14	

* powierzchnia wlotu do studzienki

Elementy studzienki

BF.II.	Nr elementu	ELEMENTY STUDZIENKI	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Długość [mm]	Masa [kg]
BF.II.1.	A	przelotowy bez odpływu	332	440	780	192
BF.II.2.	A	przelotowy z odpływem z boku	332	440	780	182
BF.II.3.	A	przelotowy z odpływem czołowym	332	440	780	182
BF.II.4.	B	z dnem; bez odpływu	332	450	780	222
BF.II.5.	B	z dnem; z odpływem z boku	332	450	780	212
BF.II.6.	B	z dnem; z odpływem czołowym	332	450	780	212
BF.II.7.	-	łapacz zanieczyszczeń	130	250	430	3.5

KARTA WYROBU

KORYTKA ŻELBETOWE Z RUSZTEM AS-150 TYP I

Oznakowanie CE- Norma PN-EN 1433:2005
Deklaracja Właściwości Użytkowych
Atest Higieniczny B-BK-60211-0323/21
Nr Katalogowy BF

1. Przeznaczenie - miejsce zastosowania

Zastosowanie na obszarach takich jak: powierzchnie magazynowe, drogi, ulice, parkingi, wjazdy, stacje paliw, place manewrowe, myjnie samochodowe oraz na powierzchniach narażonych na wyjątkowo silne obciążenia jak lotniska, doki przelotowe, bazy wojskowe itp.

2. Zakresy technologiczne

- elementy bez spadku wewnętrznego,
- możliwość łączenia elementów pod kątem,
- studzienki z łapaczami zanieczyszczeń, dekle z króćcem, dekle zaślepiające
- korpusy z otworami w dnie lub w bocznych ściankach - do odprowadzania wody.

3. Informacja techniczna

Wymiary:

- szerokość wewnętrzna: 152 mm.
- szerokość zewnętrzna: 393 mm,
- wysokość: 415; 355 mm,
- długość: 1000 mm.

Korytka żelbetowe z rusztem - "Typu I" są zbrojone i nie wymagają obetonowania bocznego, a jedynie wykonania ławy.

Odwodnienia wykonane są z betonu polimerowo - cementowego o klasie wytrzymałości C55/67.

Materiał użyty do wykonania elementów wzmocniony jest włóknem szklanym alkalioodpornym poprawiającym w znacznym stopniu właściwości korytka na zginanie i uderność.

Beton charakteryzuje się wysoką odpornością na długotrwałe działanie mrozu oraz soli rozmrzających ("R") oraz odpornością chemiczną w tym na substancje ropopochodne według normy PN-EN 858-1:2005.

Korpusy korytek zakończone są specjalnym wgłębieniem umożliwiającym wykonanie szczelnego połączenia elementów odwodnienia AS.

Listwy wsporcze - wykonane są z profili stalowych, gorącowalcowanych, ocynkowanych ogniowo, które są zakotwione w ściankach korpusu. Konstrukcja ta zabezpiecza krawędzie korytka i stanowi solidny element mocowania rusztów.

Ruszty - z żeliwa sferoidalnego, lakierowane lub z powłoką KTL występują w kl.C250 kN, D400 kN, E600 kN i F900 kN.

Mocowanie rusztów - wykonuje się śrubami nierdzewnymi o podwyższonej wytrzymałości, wkręcanymi w ocynkowane, gwintowane gniazda, znajdujące się w listwach wsporczych. Śruby te zapewniają blokadę przesuwu krątek, eliminację występowania luzów i "klawiszowania". Gniazda mocujące są przelotowe - przystosowane do czyszczenia.

Wbudowywanie korytek - należy wykonywać na ławie betonowej zgodnie z informacją w katalogu.

Łączenie korytek - przy zastosowaniu zapraw mrozoodpornych i wodoszczelnych.

4. Jakość, precyzja wykonania i inne

Bardzo prosty, bezpieczny w montażu i w eksploatacji wyrób od początku do końca wyprodukowany z polskich materiałów przez rodzimą firmę jest bardzo wysokiej jakości.

Najwyższą jakość produktów firma AS zapewnia dzięki stosowaniu "Betonu Wysokiej Wytrzymałości" oraz materiałów trwale zabezpieczonych przed korozją.

Gwarancją najwyższej jakości jest również Certyfikat ISO 9001:2008.

5. Bezpieczeństwo

Stosowanie odwodnienia AS nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa podczas robót montażowych, należy przy tym przestrzegać ogólnych przepisów BHP dla robót Budowlanych i Montażowych.

Odwodnienie systemem AS przy przestrzeganiu wytycznych do projektowania i instrukcji montażu, pozwoli uniknąć uciążliwych awarii i degradacji budowli, a konserwacja ograniczać się będzie do czyszczenia korytek raz w roku.